Fiche technique dalle piscine 6 mm bicolore fraisée

Dalle Piscine 6 mm Bicolore Fraisée — Logo et Délimitation de Zones — Gamme Light In Fitness.

En bref — Dalle de 6 mm à deux couches de couleur fraisées pour zones humides, conçue pour les établissements qui veulent intégrer logo, lignes de circulation et délimitation de zones dans la matière du sol, sans marquage collé à reprendre.
Repères — épaisseur 6 mm ; format 50 × 50 cm ; poids 0,9 kg/m².



L'ESSENTIEL

Épaisseur	6 mm
Format	50 × 50 cm
Poids	0,9 kg/m²
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-765478

Caractéristiques techniques

Épaisseur	6 mm
Origine du matériau	Matériau de pont de bateau, transposé aux zones humides du bâtiment
Destination	Plages de bassin, vestiaires, douches, spas et zones wellness
Version	Bicolore — deux couches superposées, conçues pour être fraisées
Principe du marquage	Le fraisage de la couche supérieure fait apparaître la couleur de la couche inférieure. Le dessin est dans la matière, pas imprimé en surface.
Applications du fraisage	Logo, signalétique technique, lignes de circulation, délimitation de zones
Épaisseur des deux couches	3 mm + 3 mm
Adhérence	Coefficient de friction élevé en conditions humides, annoncé par le fabricant. Aucun essai de glissance réalisé à ce jour.
Résistance chimique	Matériau employé en milieu nautique et humide (chlore, sel). Le fabricant ne dispose d'aucun essai documenté précisant les concentrations, le protocole ni la durée d'exposition.
Coloris	Deux teintes au choix parmi quatre : noir, moka, gris clair, gris foncé. Toutes les combinaisons sont possibles.
Unité de vente	Au mètre carré
Fichier de fraisage	Logo ou plan vectoriel à fournir avant fabrication
Matériau	Mousse EVA
Densité	150 kg/m³
Format de dalle	50 × 50 cm
Poids au m²	0,9 kg/m²
Résistance à l'abrasion	UNE 53527 — perte inférieure à 200 mm³
Classement de glissance	Non testé à ce jour — aucun procès-verbal DIN 51097 (pieds nus) ni R9 à R13 (pieds chaussés)

Sol chauffant	Compatible en pose collée. Pose possible sur support en pente.
Support requis	Sol dur, propre, sec et plan
Entretien	Tout produit de nettoyage courant non abrasif — eau et détergent neutre, sans solvant
Fabrication	Espagne

Questions fréquentes

Le marquage peut-il s'effacer ?

Il n'y a pas de couche imprimée à effacer : le dessin est obtenu en retirant de la matière pour découvrir la couleur inférieure. Il s'use au même rythme que le reste du sol.

Peut-on fraisér n'importe quel logo ?

Un tracé vectoriel net passe sans difficulté. Les dégradés, les demi-teintes et les typographies très fines ne se traduisent pas : le procédé ne restitue que deux couleurs. Envoyez-nous le logo, nous vous disons ce qui passe.

Combien de couleurs au total ?

Deux : celle de la couche supérieure et celle de la couche inférieure. L'association se définit au projet.

Résiste-t-il au chlore et à l'eau salée ?

C'est un matériau de pont de bateau : le sel et l'humidité permanente sont sa condition normale d'emploi, et il est employé en environnement chloré. Le fabricant nous a toutefois confirmé qu'il ne dispose d'aucun essai documenté chiffrant les concentrations, le protocole et la durée d'exposition. Si votre cahier des charges réclame une valeur opposable, nous la demandons — signalez-le nous.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison confirmé au devis selon la surface et la destination. Pour un calepinage, une découpe ou un dossier de consultation, joignez le plan de la surface à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/dalle-piscine-6mm-bicolore-fraisee/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Dalle Piscine 6 mm Bicolore Fraisée — Logo et Délimitation de Zones — Gamme complète : Revêtement Piscine