Fiche technique piste Gazon 16 mm H2

Piste Gazon 16 mm H2 — Deux Couloirs de Sprint — Gamme Light In Fitness.

En bref — Piste de gazon de 16 mm à deux couloirs délimités sans graduation, pour organiser le travail à deux – course côte à côte, aller-retour, relais – en séparant physiquement les trajectoires.
Repères — Réaction au feu Cfl-s2 (EN 13501-1) ; marque Light In Fitness.



L'ESSENTIEL

Marque	Light In Fitness
Réaction au feu	Cfl-s2 (EN 13501-1)
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-765460

Caractéristiques techniques

Épaisseur de fibre	16 mm
Qualité de gazon	Gazon synthétique qualité Pro, usage intensif intérieur
Marquage	Deux couloirs délimités par lignes longitudinales, sans graduation
Unité de vente	Au mètre carré — longueur et largeur sur mesure
Largeur de rouleau	2 m
Coloris	Noir, vert, rouge, bleu, terracotta, gris, beige, jaune, blanc

Composition des fibres	Polyéthylène monofilament texturé — hauteur de fibre 16 mm, Dtex 6750 (± 10 %), densité 81 000 points/m² (± 10 %)
Backing (support)	Backing primaire polypropylène, backing secondaire latex, renforcé par un voile textile qui verrouille la fixation des fibres sur le polypropylène — perméabilité de 32,5 l/min/m² (UNE EN 12616:2014)
Poids au m²	2 750 g/m² au total (± 10 %), dont 1 670 g/m² de fibre (± 10 %)
Résistance UV	Solidité à la lumière supérieure à 3 (UNE EN 20105-A02)
Classement au feu	Cfl-s2 (EN 13501-1)
Certifications	Fiche technique et notice de pose fournies sur demande
Pose	Sur sol dur, plan, propre et sec. En usage intensif avec traîneaux chargés : adhésif double face sur toute la surface ou collage intégral, la pose libre étant à écarter. Jonction par bande adhésive spéciale gazon synthétique.
Entretien	Aspiration, brossage périodique des fibres, puis tout produit de nettoyage courant non abrasif
Fabrication	Espagne

Réaction au feu

Classement de réaction au feu Cfl-s2 selon la norme EN 13501-1. Vérifiez l’exigence applicable à votre local (type d’ERP, emplacement) avant commande.

Questions fréquentes

La piste est-elle livrée d'un seul tenant ?

Le conditionnement dépend des dimensions commandées : au-delà d'une certaine longueur, la piste est livrée en plusieurs lés à raccorder sur place. Indiquez-nous vos dimensions pour connaître le conditionnement exact de votre configuration.

Peut-on la poser sur des dalles caoutchouc existantes ?

Oui. La pose se fait sur un sol dur et plat : béton, carrelage ou dalles caoutchouc. La planéité du support est le point critique — toute irrégularité du sol se répercute sur la surface du gazon et devient perceptible à la course.

Quel entretien au quotidien ?

Aspiration régulière pour retirer poussières et débris, brossage périodique des fibres pour les redresser, nettoyage à l'eau avec un détergent neutre. Évitez les solvants et les nettoyeurs haute pression sur les zones de marquage.

Le gazon convient-il au sled push et au sled pull ?

C'est son usage principal en indoor. Les patins glissent de manière contrôlée et reproductible sur les fibres, là où une dalle caoutchouc génère une résistance plus élevée et moins régulière d'une passe à l'autre.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison et modalités d’installation confirmés au devis selon le modèle et le site. Pour un dossier de consultation ou un projet complet, joignez le plan de la zone et l’usage prévu à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/piste-gazon-16mm-h2/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Piste Gazon 16 mm H2 — Deux Couloirs de Sprint — Gamme complète : Pistes de sled et gazon synthétique pour HYROX et cross training